

MULTIFIX – клей «жидкие гвозди»

Многофункциональный для склеивания материалов.

Позволяет фиксировать не протыкая материалы: дерево, сталь, алюминий, ПВХ, стекло, зеркала на всех опорах: дереве, фиброцементе, бетоне, кирпиче, гипсе, керамической плитке, металлах. Не разрушает полистирол.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Не разрушает полистирол.
- Позволяет выравнивать неровности поверхностей.
- Хорошее сопротивление высоким температурам: 70 - 90С, реверсивен к холоду.
- Позволяет выравнивать наклеенную деталь скольжением в течение 10 минут.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Клей рекомендуется для фиксации обычных материалов на всех опорах. Годится для фиксации полистирольных изоляционных материалов.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

При 20С и нормальной влажности:

- Двойное намазывание при прикладывании.
- Расход: 30 - 40 гр. клея на погонный метр.
- Время гуммирования 2 - 4 мин.
- Время нахождения в открытом состоянии 15 - 20 мин.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

- Клей легко горюч. • Температура вспышки до 0С.
- Хранить в закрытом виде в хорошо проветриваемом помещении.
- Хранить вдали от открытого огня.
- Не курить.
- Не бросать остатки в канализацию.
- Работайте в проветриваемом помещении.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Основа SBR (sintetic rezine). • Плотность: 1.20 при 23С.
- Вязкость 350000 - 500000 mPas.
- Сухой остаток 76 ± 2 %. • Цвет серый.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Состояние поверхностей перед наклеиванием определяет последующую прочность склейки.
- Поверхности должны быть чистыми, сухими, очищенными от пыли и жира.
- Опоры должны быть без сильных проявлений плесени.

НАКЛЕИВАНИЕ:

1. Проткните конец картриджа.
2. Прикрутите наконечник и отрежьте его конец в соответствии с желаемым диаметром.
3. Нанесите на одну из двух поверхностей мастику с помощью выдавливающего пистолета.
4. Приложите детали одну к другой и сильно прижмите.
5. Отсоедините детали друг от друга и подождите 3 мин., прежде чем их окончательно соединить.
6. Для легких материалов соединение производится немедленно.
7. Окончательное схватывание происходит через 24-48 часов в зависимости от температуры окружающей среды.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Наклеивайте в помещениях очищенных от пыли.
- Не клейте влажные поверхности: повышенная влажность приводит к появлению на клеевой пленке конденсата.
- После использования оставляйте наконечник прикрученным, чтобы использовать заново смените наконечник.
- Не клейте при температуре ниже 12С.

ОЧИСТКА: Свежий клей на полистироле – спирт. **ХРАНЕНИЕ:** 18 месяцев в оригинальной не вскрытой упаковке при температуре от +10 С до + 30С. **УПАКОВКА:** Картридж 310 мл.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: QUILOSA (Испания) www.sbfound.ru

